



**COLOR GRAF DE
OCCIDENTE, S.A. DE C.V**

TINTA AHULADA



INFORMACION GENERAL:

La tinta esta formulada para la impresión directa en telas 100% algodón, o 50% poliéster 50% algodón. Es de una excelente viscosidad y suavidad a la hora de impresión, la tinta no contiene solventes que despidan gases dañinos a los ojos, por lo tanto son ecológicas.

APLICACIÓN DE LA TINTA:

Las tintas ahuladas pueden ser impresas directamente de los envases, o si lo desea aplicar de 5 a 10% de diluyente, si se imprime lycra, agregar 250 gms de aditivo para lycra, por cada 750 grs. De tinta, si desea imprimir transfer aplicar de 10 a 15% en la tinta o despolvorearlo sobre cada impresión.

También se cuenta con el aditivo antiestático, se agrega de un 10 a 12% en el diluyente de la tinta, esto ocasiona mayor rendimiento de la tinta y diluyente , permitiendo que se pueda trabajar en pulpos automáticos o semiautomáticos, debido a que elimina la estática de la tinta eliminando el deposito de tinta en el marco sobre cada impresión.

TIPO DE MALLA:

- Para selección de color T-120
- Para trabajos normales T-77 y 90
- Para plastas T-34, 43 y 62
- Usar un rasero de 60 a 70 de dureza

TIEMPO DE SECADO:

- De 170° C a 200° C
- El ciclo, tiempo, temperatura óptima, varia de acuerdo con la cantidad de tinta, el material y la fuente de calor utilizada.

NOTA: Es importante probar la temperatura de la secadora antes de correr la producción.

LIMPIEZA: Utilice cualquier químico especial para limpiar todo tipo de marcos.

ALMACENAMIENTO: Conservar los productos en un lugar fresco y seco a temperaturas que oscilen entre 13° C a 35° C, no exponer los productos a la luz del sol o a temperaturas extremas.

NOTA: Se pueden preparar colores pantone o especiales y especificación del cliente.